

FIXUM GOOTRENOVATIE

Datum van uitgave: 28-10-2019

Omschrijving en toepassing

Vloeibare gootrenovatietoetsing op basis van elastische oplosmiddelvrije polyurethaan voor dakgoten met een levensduur verlengende en beschermende werking.

Universeel inzetbaar afdichting-, reparatie en saneringssysteem voor:

- Metalen (zink, staal e.d.) goten
- Metalen daken zoals zink, aluminium
- Lichtkoepels, ventilatie en rookgasdoorvoeren

Uitermate geschikt als coating om te voorkomen dat zware metalen in het milieu terecht komen. Kortom, op al die plaatsen waar volledige vormvrijheid en/of kleur, tesamen met een blijvende afdichting belangrijk is, of waar men snel en eenvoudig een reparatie moet verrichten.

Eigenschappen

- Uitstekende hechting op uiteenlopende materialen
- Goede doorharding onder uiteenlopende temperaturen
- Volledig oplosmiddelvrij
- Elastische bij gestelde laagdikte.
- Voorkomt dat zinkdeeltjes in het milieu terecht komen
- Eenvoudig met kwast en roller te verwerken
- Waterdicht
- Dampdoorlatend (ademend)
- Volledig UV bestendig
- Treksterkte ca. 200 n/mm²

Eigenschappen vloeibaar product

Kleur	Lichtgrijs
Soortelijke massa	ca. 1,32 kg/ltr
Volume vaste stof	65%
Vlampunt	> 95° C
Houdbaarheid	Koel in ongeopende verpakking en tegen vorst beschermt tenminste 12 maanden na productiedatum

Artikelnummer en verpakking

FICOGORE25 In blik van 2,5 kg

Applicatiegegevens

Methode	Roller, kwast
Verbruik	Ca. 1 kg / m ² (ondergrondafhankelijk)
Stofdroog	Na 45 min. 20° C
Watervast	Na 45 min. 20° C
Beloopbaar	3 uur bij 20° C
Chemicaliën vast	7 dagen bij 20° C
Slijtvast	72 uur bij 20° C
Overschilderbaar	12 uur bij 20° C
Open tijd	24 uur bij 20° C (Binnen deze tijd een volgende laag aanbrengen. Open tijden lopen terug naar mate de temperatuur stijgt.)
Mengverhouding	800 gram basis: 200 gram harder
Verwerkingstijd	35 min. bij 20° C bij 1 kg product
Verwerkingstemp.	+5° C tot +35° C

Menginstructie

2 componenten producten dient men altijd mechanisch te mengen en bij voorkeur met een traploos regelbare meng/boormachine. Gebruik hierin een geschikte mengstaaf van de juiste doorsnede. Als richtlijn kan hiervoor worden aangehouden dat de doorsnede van de mixer c.q. garde tenminste 1/3 van de doorsnede van het te mengen blik moet bedragen. Vervolgens enkele minuten zorgvuldig mengen totdat een homogene massa ontstaat. De doorharding verloopt bij hogere temperaturen sneller en bij lagere temperaturen langzamer. Ook de potlife (verwerkingstijd) is mede afhankelijk van de product temperatuur. Het product dient dan ook koel te worden opgeslagen.

Opmerking

De omgevings- en ondergrondtemperatuur mag niet lager zijn dan 5° C. Ook condensvorming op de ondergrond geeft een reducering van de hechting. Het aanbrengen van 2-komponenten producten mag uitsluitend worden gedaan bij een relatieve vochtigheid lager dan 85% waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond 3° C boven het dauwpunt moet liggen. Zie de dauwpunt tabel.

Ondergrond en omstandigheden

- De ondergrond dient;
- Schoon, (wind)droog en vetvrij te zijn.
 - Voldoende samenhang en geen cementhuid te bezitten.
 - Aan het oppervlak geen roest, bladderende coatinglagen of leislagschilfers te bezitten.
 - Gesloten van aard te zijn.
 - Nieuw zink en verzinkte ondergronden primeren.

Lees voor gebruik de volledig handleiding van dit product. Deze stellen wij u op aanvraag graag beschikbaar.

FIXUM GOOTRENOVATIE

Belangrijk

Projecten en toepassingen kunnen sterk uiteen lopen. Twijfelt u aan een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de ondergrond, neem dan te alle tijden contact op met uw leverancier.

Alle technische gegevens in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Fixum producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Zinkunie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Zinkunie garandeert dat de producten vrij zijn van productie fouten. Meer componenten producten vormen pas het eindproduct na het mengen en verwerken ervan. Bij een juiste menging en verwerking zal het product de opgegeven specificaties behalen. Zinkunie garandeert het product enkel bij een juiste verwerking en voorbehandeling van de ondergronden.

Alle orders worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het product veiligheidsinformatieblad en productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.

Exemplaren van de meest recente uitgaven worden op verzoek verstrekt en staan beschikbaar op www.zinkunie.nl.

Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerdere uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.